



Industrial
and
Marine
Coatings

E01755N

ACELERADOR EPOXICO DE CURADO

CODIGO: E01755N000

BOLETIN DE APLICACION

El producto acelerador epoxi de curado está diseñado para su uso en determinados productos de Sherwin-Williams Chile S. A. revestimientos epoxi para mejorar los tiempos de secado.

Producto	Estandar	300 mL acelerante / gl.	Estandar	300 mL acelerante / gl.
Macropoxy 646 Blanco	5°C	5°C	25°C	25°C
Secado tacto	2,5 horas	1 hr. 15 min	1 hora	40 min
Secado libre manipulación	48 horas	3 horas	>3.5 horas	3 horas
Vida útil mezcla	10 horas	3 horas	4 horas	3 horas
Gel time	>10 horas	8 horas	>5 horas	3.5 horas
ΔE				0.34, se amarillea levemente
Macropoxy 851 Blanco	5°C	5°C	25°C	25°C
Secado tacto	1 hora	58 minutos	1 hora, 20 min	1 hora, 19 min
Vida útil mezcla	4 horas	90 minutos	2 horas, 15 min	1 hora, 20 min
Gel time	9 horas	6 horas	3 horas, 50 min	2 horas, 20 min
ΔE				0.30, se amarillea levemente
Epolon 300 LT	5°C	5°C	25°C	25°C
Secado tacto	11 min	6 min	6 min	6 min
Vida útil mezcla	>8 horas	8 horas	>5 horas	2 horas
Gel time	>8 horas	> 8 horas	17 horas	4 - 17 horas

USO DEL PRODUCTO

- Utilice un máximo de 300 ml. acelerante a 1 galón de la mezcla de los revestimientos señalados.
- Añadir Acelerador Epoxy inmediatamente después de agregar el componente B.
- Tenga en cuenta que el envase del Acelerador Epoxi: Embalaje: Cuartos y Galones.
- Duración del producto acelerante en el envase (el tiempo de trabajo) Tiempo de vida: 2 años, sin abrir.
- Puede causar amarillamiento prematuro del recubrimiento en interior de tiendas a 4° C a 37° C.
- Puede causar fragilidad de la capa de pintura

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte hoja de seguridad de materiales (MSDS) antes de usar. Los datos técnicos e instrucciones están sujetos a cambios sin aviso. Contacte su representante de Sherwin-Williams para información técnica e instrucciones adicionales.